

# PAVIDUR – Fișa tehnică

## RĂȘINĂ POLIURETANICĂ MONOCOMPONENTĂ PENTRU PROTEJAREA ȘI FINISAJUL PARDOSSELILOR

### DESCRIERE

- Pavidur este o rasina poliuretanică de înaltă performanță, monocomponentă, pe baza de solvent, ce se întărește în condiții de umiditate.
- Generează un strat dur cu puternică rezistență la uzură și la agenți chimici.
- Asigura o protecție excelentă la pardoselile de interior împotriva prafului, petelor etc.

### APLICĂȚII

- Garaje și parcuri.
- Clădiri și depozite industriale/comerciale.
- Terenuri de tenis acoperite și zone de petrecere a timpului liber.
- Pardoseli din beton de uz general.
- Strat superior pentru pardoseli interioare acoperite cu rasini epoxidice și poliuretanică.

### AVANTAJE

- Fiind monocomponent, nu mai este nevoie de adaugare și amestecare ca în cazul produselor bicomponente convenționale.
- Rezistență excelentă la abraziune și uzură.
- Întărire și re-aplicare rapidă.
- Poate fi combinat cu culori RAL și agenți de matuire.
- Economic.

### APLICARE/CONSUM

- Consumul recomandat al produsului este de 4-7 m<sup>2</sup> / Kg / strat.
- Substratul de tratat trebuie să fie uscat și curat.
- Este de preferat ca întotdeauna recomandabil să se aplice un prim strat de PU Primer sau Humidity Primer (dacă există riscul de umiditate în substrat).
- Se aplică 2-3 straturi.
- Dacă se combină cu un agent de matuire sau culori RAL, este important a se amesteca bine ambele componente înainte și în timpul aplicării.
- Diluarea și curățarea produsului va fi făcută cu solvenți (diluanti).
- Este important a se folosi solvenți ce sunt potriviți pentru rasinile poliuretanică, și **sa nu se foloseasca** solvenți ce contin alcool sau atomi liberi de hidrogen ce pot interfera în reacția de polimerizare. Se recomandă a se folosi solvenți recomandați de producător.

### ATENȚIE:

- Produsul PAVIDUR, fiind o rășină poliuretanică aromatică, suferă o modificare a culorii dacă este expusă la lumină UV.
- Din acest motiv nu este recomandat a se folosi acest produs pe suprafețele expuse radiațiilor soarelui.

### ATENȚIE:

- Această rășină, deși oferă deosebite proprietăți mecanice și fizice, nu asigură rezistență la impact, și deci nu este recomandată pentru aplicații unde pardoselile sunt expuse la asemenea fenomene.

### AMBALARE

- Recipienti de 4 / 9 / 20 Kg.

### TERMEN DE GARANTIE

- 12 luni.

### SANATAE SI SIGURANTA

- Este importantă respectarea precauțiilor obișnuite care se iau în cazul produselor inflamabile.
- Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Fișa de Securitate a Materialului (MSDS = Material Safety Data Sheet).